

## Chemische Beständigkeit – Chemical Resistance

**POLYCARBONAT – TAFELN (DIN EN ISO 11963 / DIN EN 16240) - KRATZFEST LACKIERT  
HARD COATED POLYCARBONATE SHEETS**

### ERHÖHTE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Einwirkungszeit: 24 Stunden bei Zimmertemperatur –	IMPEX®	IMPEX® HC
<b>Sichtprüfung</b>		
Aceton	-	+
Methanol	+	+
Chloroform	-	+
Ethylacetat	-	+
Toluol	-	+
n-Hexan	+	+
Salzsäure 5%	+	(+)

+ beständig

(+) eingeschränkt beständig

- nicht beständig

### IMPROVED CHEMICAL RESISTANCE

Exposure time	IMPEX®	IMPEX® HC
<b>24 h at room temperature optical evaluation</b>		
Acetone	-	+
Methanol	+	+
Chloroform	-	+
Ethyl acetate	-	+
Toluene	-	+
n-Hexane	+	+
Hydrochloric acid 5%	+	(+)

+ Resistant

(+) Limited resistance

- Not resistant